

# Lona de PVC blackout blanco/negro 850 g/m²

Tejido de poliéster de alta tenacidad recubierto de PVC por ambas caras, blanco por una cara y negro por la otra (blackout), con lacado semibrillo en las dos caras. Para cubiertas, laterales y frontales de carpas.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| CARACTERÍSTICA                               | VALOR                               | NORMA / MÉTODO |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Tejido base                                  | Poliéster de alta tenacidad         | —              |
| Hilo                                         | 1100 dtex (990 den)                 | —              |
| Recubrimiento                                | PVC por ambas caras: blanco / negro | —              |
| Acabado                                      | Lacado semibrillo, doble cara       | —              |
| Gramaje                                      | 850 g/m²                            | ISO 3801       |
| Resistencia a la tracción (urdimbre / trama) | 260 / 250 daN/5 cm                  | EN ISO 1421    |
| Resistencia al desgarro (urdimbre / trama)   | 32 / 28 daN                         | DIN 53363      |
| Adherencia del recubrimiento                 | 8 daN/5 cm                          | EN ISO 2411    |
| Alargamiento bajo carga (urdimbre / trama)   | < 1 % / < 2 %                       | EN 15619       |
| Deformación residual (urdimbre / trama)      | < 0,4 % / < 0,8 %                   | EN 15619       |
| Resistencia al frío                          | −30 °C                              | EN 1876-2      |
| Resistencia al calor                         | 70 °C (24 h)                        | —              |

**T2**

UNE-EN 15619

## REACCIÓN AL FUEGO

Clase T2 según UNE-EN 15619 (ensayo EN 14115) — Informe AITEX nº 2024AN2178

- Certificado de clasificación emitido por AITEX el 2 de octubre de 2024 (EN 15619:2014; ensayo EN 14115:2001).
- La EN 15619 clasifica los tejidos recubiertos para carpas de T1 (la más exigente) a T4. No es una Euroclase de la EN 13501-1 ni equivale a ninguna.
- La clase corresponde al tejido ensayado (composición, gramaje y color). Copia del certificado: se entrega con el material y, bajo petición, antes del pedido.

## SUMINISTRO

A medida (cubiertas, laterales y frontales) o en bobina.  
Consúltenos anchos y metros.

## PEDIDOS Y MUESTRAS

- Presupuesto sin compromiso: indíquenos tejido, color, ancho y metros, o las medidas de su carpa.  
[www.plastold.com/contacto](http://www.plastold.com/contacto)
- Muestrario gratuito para profesionales, enviado en 48–72 horas laborables.  
[www.plastold.com/muestrario-lonas-pvc](http://www.plastold.com/muestrario-lonas-pvc)
- Envíos a toda España y Europa.

Los valores de la tabla son orientativos de fabricación: pueden variar dentro de las tolerancias habituales y no constituyen una especificación contractual. La clase de reacción al fuego es la que figura en el informe AITEX citado. Compruebe con su técnico los requisitos aplicables a su instalación.