

Lona de PVC blanca 850 g/m²

Tejido de poliéster recubierto de PVC blanco por ambas caras, con lacado acrílico en las dos caras. Para cubiertas, laterales y frontales de carpas; el gramaje de 850 g/m² es el indicado para grandes luces, uso industrial e instalaciones permanentes o expuestas a la intemperie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	VALOR	NORMA / MÉTODO
Tejido base	Poliéster	—
Hilo (urdimbre x trama)	1100 x 1100 dtex (990 den)	—
Construcción	23 x 23 hilos/pulgada	—
Recubrimiento	PVC por ambas caras, color blanco	—
Lacado	Acrílico, doble cara	—
Gramaje	850 g/m²	ISO 3801
Resistencia a la tracción (urdimbre / trama)	260 / 250 daN/5 cm	EN ISO 1421
Resistencia al desgarro (urdimbre / trama)	32 / 28 daN	DIN 53363
Adherencia del recubrimiento	8 daN/5 cm	EN ISO 2411
Temperatura de uso	-30 °C / +70 °C	—
Tratamientos	Protección UV y tratamiento antimoho	—

T2

UNE-EN 15619

REACCIÓN AL FUEGO

Clase T2 según UNE-EN 15619 (ensayo EN 14115) — Informe AITEX nº 2024AN2176

- Certificado de clasificación emitido por AITEX el 2 de octubre de 2024 (EN 15619:2014; ensayo EN 14115:2001).
- La EN 15619 clasifica los tejidos recubiertos para carpas de T1 (la más exigente) a T4. No es una Euroclase de la EN 13501-1 ni equivale a ninguna.
- La clase corresponde al tejido ensayado (composición, gramaje y color). Copia del certificado: se entrega con el material y, bajo petición, antes del pedido.

SUMINISTRO

A medida (cubiertas, laterales y frontales) o en bobina.
Consúltenos anchos y metros.

PEDIDOS Y MUESTRAS

- Presupuesto sin compromiso: indíquenos tejido, color, ancho y metros, o las medidas de su carpa.
www.plastold.com/contacto
- Muestrario gratuito para profesionales, enviado en 48-72 horas laborables.
www.plastold.com/muestrario-lonas-pvc
- Envíos a toda España y Europa.

Los valores de la tabla son orientativos de fabricación: pueden variar dentro de las tolerancias habituales y no constituyen una especificación contractual. La clase de reacción al fuego es la que figura en el informe AITEX citado. Compruebe con su técnico los requisitos aplicables a su instalación.